

Produkteblatt

Bogenträger

Ihr Ansprechpartner



Peter Gfeller
Leiter Engineering / Verkauf

Tel.: 034 429 20 26



| | | |
|---|--|--|
| Holzart | Fichte/Tanne | Abmessungen |
| Holzherkunft | heimisch | |
| Lamellenstärke | Standard 40 mm (max. 1:200 Innenradius) | Breite: von 8 cm bis 26 cm ab 26 cm Blockverleimung |
| Verleimung | Polyurethan (formaldehydfreie, wasser- feste, nicht sichtbare Leimfuge) | Höhe: von 8 cm bis 200 cm ab 200 cm auf Anfrage |
| Holzfeuchte | 12 % (+/- 2 %) | Länge: mind. 4.0 m, max. 40.0 m ab 40.0 m auf Anfrage |
| Rohdichte | Fichte ca. 460 kg/m ³ | Spezielles |
| Festigkeit SIA 265 | GL24h, GL28k, GL28h (weitere auf Anfrage) | <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitungen nach Absprache • Auflagerverstärkung (Escheneinleimer) • Abklärungen Transport • Engineering als Dienstleistung |
| Erscheinungsklassen nach Handelsgebräuchen der Schweiz | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Normalqualität (N) für sichtbare Konstruktionen • Industriequalität (I) für nicht sichtbare Anwendungen sowie Tragwerke im Industrie- und Gewerbebau | | |